



NUTZUNG

Der stärkste Endpfahl dank seiner Dicke. Garantierte Dauerhaftigkeit. Er wird Rebkultur, Ziergehölzen und Obstbäumen angepasst.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stahlgüte : S235JR/ S250

Verzinkungsart : Stückverzinkung

Norm des Stahls : NF EN 10025-2

Prozess : Verzinkung nach Profilierung

Norm der Verzinkung : EN ISO 1461

Gesamtstärke : 2.20 mm +/- 10%

Stärke der Zinkauflage : 55.00 μ

Verfügbare Längen : von 1.8 bis 2.7 m

