



NUTZUNG

Der für weichen Boden geeignete Pfahl. Die Aussenhaken werden durch interne Prägungen verstärkt. Dieser Pfahl wird Rebkultur und Ziergehölzen angepasst.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stahlgüte : S235JR/ S250

Verzinkungsart : Stückverzinkung

Norm des Stahls : NF EN 10025-2

Prozess : Verzinkung nach Profilierung

Norm der Verzinkung : EN ISO 1461

Gesamtstärke : 1.60 mm +/- 10%

Stärke der Zinkauflage : 55.00 μ

Verfügbare Längen : de 1.4 à 2.5 m

