



UTILISATION

Le piquet de tête le plus robuste par son épaisseur et son développé. Longévité garantie. Il est adapté à la culture de la vigne, des arbres ornementaux et des arbres fruitiers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature de l'acier : S235JR/ S250

Type de galvanisation : à chaud au trempé

Norme Acier : NF EN 10025-2


Process : galvanisation après profilage

Norme Galva : EN ISO 1461

Epaisseur totale : 2.20 mm

Epaisseur du revêtement : 55.00 μ

Longueurs disponibles : de 1.8 à 2.7 m



Le Piquet SAS s'engage à respecter les caractéristiques techniques décrites dans cette fiche.